

FLOOR SYSTEM

5570

NIVO SP 0-20



ZA GLATKE, SAVRŠENO RAVNE PODLOGE.

Masa za niveliranje na bazi gipsa, za stambene i uredske prostore

Može se koristiti za izravnavanje podloge prije popločavanja kod srednje teško i teško opterećenih površina.

Njegova visoka čvrstoća (C25) čini ga idealnim za urede gdje su prisutna velika točkasta opterećenja i za tople podove.

Dobro se razlijeva, te se lako obrađuje i stvara glatku, ravnu površinu.

Može se nanositi strojno, tako se velike količine materijala mogu učinkovito nanijeti i u većim debljinama.



Unutarnji: Pod
Za ručnu i strojnu obradu

Grijani prostori



Pod

VREMENSKI UVJETI



Temperatura (min.)
5 °C

Temperatura °C (max.)
25 °C

Potražnja za vodom



Količina	Litre - preporučeno
25 kg	6 L

Miješanje



Vrijeme miješanja
5 min

Brzina miješanja u okr./min.
800

Vrijeme sazrijevanja u min.
5 min

Debljina sloja

	Maksimalna debljina sloja u mm	20 mm
	Minimalna debljina sloja u mm	0 mm

Potrošnja

	Potrošnja materijala min. 1.67	Potrošnja materijala u mjernim jedinicama kg/m ² /mm
---	-----------------------------------	--

Vrijeme obrade (u kanti)

	20 min
---	--------

Prohodnost nakon (sati)

	5 h
---	-----

PREPORUČENI PROIZVODI SUSTAVA

5450 Grundplus Koncentrat temeljnog premaza za upijajuće podloge

TEHNIČKI PARAMETRI

Glavno vezivo	Gips
Stupanj zapaljivosti	A1 _{fl}
Maksimalna veličina zrna	0,3mm
Puno opterećenje nakon	72 h
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana u N/mm ²	25 N/mm ²
Čvrstoća na savijanje nakon 28 dana u N/mm ²	6 N/mm ²
Gustoća u Kg/m ³	1 667
Mokra gustoća u Kg/m ³ od	1 850
Oslobađanje korozivnih tvari	CA

VARIJANTE



Za distribuciju u	HU/RO/HR/SL
Neto težina	25 kg
Vrsta pakiranja	Vreća
Vrsta ambalaže	Papir
Količina po paleti	48
Težina po paleti	1 200 kg
Rok trajanja (mjeseci)	6 M

Vrsta pakiranja	Vrsta ambalaže	Uvjeti skladištenja
Vreća	Papir	Skladištiti na suhom, Skladištiti u neotvorenom originalnom pakiranju

Usluga

Molimo zatražite konzultacije i servis u slučaju nejasnoća u vezi sa zahtjevima podloge, obradom, pripremom podloge, konstrukcijskim osobitostima ili nestandardnim primjenama. Testovi prijanjanja podloge, uzorkovanje zidova i procjena sadržaja vlage i slanosti dostupni su od strane naših tehničkih savjetnika. Najam i servis strojeva za obradu suhe žbuke, žbuke, transportnih sustava na upit.

Kvaliteta

Kvaliteta proizvoda stalno se prati u laboratorijima proizvođača.

Pravna napomena

Budući da uporaba i obrada proizvoda nije podložna izravnom utjecaju proizvođača, proizvođač ne odgovara za štetu nastalu nepravilnom uporabom ili obradom proizvoda. Ako ste u nedoumici u pogledu uporabe ili obrade proizvoda, preporučamo da se obratite našim prodajnim i tehničkim predstavnicima. Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkog lista ako je potrebno ažurirati ga. Izdavanjem novog podatkovnog lista poništava se i zamjenjuje prethodni. Trenutna verzija podatkovnih tablica, informacije o proizvodima i uslugama kao i opći uvjeti i odredbe proizvođača dostupni su na www.cemix.hr.